

O₂ lak Brillant

Peinture laque brillante alkyde-uréthane
en phase aqueuse

Fiche N°1204 – FB01
DECEMBRE 2009



CLASSIFICATION :

AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 4a/6a

DÉFINITION : Peinture laque brillante de finition à base de résine alkyde-uréthane en phase aqueuse.

DESTINATION : Peinture de décoration pour les supports usuels du bâtiment (boiseries, métaux, murs...) en intérieur et en extérieur

PROPRIETES :

Haut brillant durable. Excellente dureté et bonne résistance à la rayure.

Très bonne résistance à l'eau et au lessivage.

Très bonne durabilité extérieure.

Contient un inhibiteur de corrosion. Faible taux de C.O.V et faible odeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Résines alkyde-uréthane en phase aqueuse.	
Aspect :	Brillant, tendu	
Couleur :	Blanc et 4 bases.	
Extrait sec :	51,5 % pondéral, 38,5 % volumique (blanc)	
Brillant spéculaire :	> 88 lecture angle 60°	
Densité :	1,26 (blanc)	
Rendement :	14 à 16 m ² /L selon matière et porosité du support	
Séchage :	Hors poussières :	2 heures*
	Sec :	4 heures*
	Recouvrable :	12 heures*

** selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie*

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Application :	En deux couches sur fonds préparés.
Conditions d'application :	Par température supérieure. à 8°C et hygrométrie i nf. à 65 %
Matériel d'application :	Brosse spéciale acrylique : Mélange soie/synthétique ou 100% synthétique. Rouleau et pattes de lapin : Laqueur ou mousse floquée Pistolet AIRLESS : buse de 11 à 13
Dilution :	Prêt à l'emploi (eau si nécessaire en 1 ^{ère} couche) Pistolet Airless : 0 à 5% d'eau si nécessaire
Nettoyage du matériel :	Eau immédiatement après emploi

PREPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et au **DTU n°59.1** notamment. Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

Béton Enduit hydraulique intérieur	Enduit pelliculaire	2 couches O₂ lak brillant
Plâtre et dérivés	Egrenage, époussetage, 1 couche d' AQUAPRIM MICRO ou d' AQUALINE IMPRESS	
Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche d'. AQUAPRIM MICRO ou ISOLANT d' AQUALINE IMPRESS ou d' ADERPRIM	
Métaux ferreux	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche de. PROTEC FER SR ou d' ADERPRIM	
Métaux non ferreux	Dégraissage, dérochage avec solution NT 330 1 couche de PROTEC PRIM 330 + ponçage superficiel	
Anciennes peintures adhérentes	Lessivage, ponçage, rebouchage	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Classe de transport :** Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
- Conditionnement :** Blanc et bases: 3L, 0L75
- Stockage :** 12 mois en bidon d'origine fermé. A L'ABRI DU GEL
- Hygiène et sécurité :** Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM.et sur le site www.unikalo.com
- Classement Européen :** Catégorie A / Sous-catégorie **b** (selon directive 2004/42/CE)
- Valeur limite UE de C.O.V. :** Pour sous-catégorie **b** : 100g/l (2010)
- C.O.V. max. de ce produit :** 29g/l

Date d'édition : 15/02/10 Date de modification : 23/12/2009 **FB01**
 Annule et remplace les versions précédentes.
 Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
 33700 MERIGNAC
 Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73