

AQUAPRIM *microcolor*

IMPRESSION UNIVERSELLE MICROPOREUSE
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE DISPONIBLE
DANS LA TEINTE DE LA FINITION

Fiche n°1204 – SSC01
DECEMBRE 2009



CLASSIFICATION:

AFNOR NF T 36-005 : famille 1, classe b2

DÉFINITION :

Impression microporeuse universelle, à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

DESTINATION :

Destinée à l'impression des supports usuels du bâtiment : enduit ciment et dérivés, plâtre et dérivés, bois sans tanin, etc. (voir tableau).

PROPRIETES :

Très bonne adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Fixe efficacement les surfaces farinantes, supprime les embus, contenant un inhibiteur de corrosion ne laisse pas apparaître les taches de rouille sur les têtes de vis, de clous et constitue une excellente sous-couche pour les peintures glycérophtaliques ou acryliques. **AQUAPRIM MICRO** disponible dans le ton de la finition, améliore considérablement l'opacité des systèmes de peinture. Recouvrable dans la journée par finition glycérophtalique, alkyde uréthane, acrylique, etc. Sans odeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Résines acryliques en dispersion aqueuse	
Aspect :	Mat velouté	
Couleur :	Blanc, et 4 bases.	
Extrait sec :	62 % pondéral	45 % volumique
Densité :	1,42 (blanc)	
Rendement :	10 m ² /l	
Séchage :	Sec :	1 heure*
	Ponçable :	2 heures*
	Recouvrable :	2 heures* par finition aqueuse
		4 heures* par finition solvantée

** Selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie.*

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Application	Une couche sur fonds préparés et sur ancienne peinture après élimination de toutes parties de mauvaise adhérence.
Conditions d'application :	Extérieur : température > 5°C Hygrométrie < 80% Intérieur : température > 8°C Hygrométrie < 65%
Matériel et dilution :	Brosse – Rouleau texturé 12mm – Pistolet Dilution éventuelle : eau de 0 à 5%.
Nettoyage du matériel :	Eau, aussitôt après usage.

PREPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et au **DTU n° 59.1** notamment Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

SUPPORTS	PREPARATION
Enduit ciment, béton neuf plâtre et dérivés	Brossage, époussetage 1couche d' AQUAPRIM micro dilution 5%
Bois et dérivés sans tanin *	Brossage, époussetage 1couche d' AQUAPRIM micro dilution 5%
Grès cérame, verre, polycarbonate, PVC intérieur	Brossage, époussetage, dégraissage 1couche d' d'AQUAPRIM micro
Aluminium	Dérochage avec tampon scotchbrite et solution Déoxidine 670 rinçage soigné 1 couche d' AQUAPRIM micro dilution 0 à 3%
Acier galvanisé, zinc, cuivre, acier électrozingué	Dérochage avec tampon scotchbrite et solution NT 330 rinçage soigné 1couche d' AQUAPRIM micro dilution 0 à 3%
Anciennes peintures brillantes	Dégraissage, 1couche d' AQUAPRIM micro dilution 0 à 3%

* Bois à tanin : utiliser une impression solvantée ou **AQUAPRIM ISOLANT**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Classe de transport :** Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transport de marchandises dangereuses par route)
- Conditionnement :** 16L, (blanc) 12L, 3L, 0L750 (blanc et bases)
- Stockage :** 12 mois, en emballage d'origine, fermé, non entamé, à l'abri du gel
- Hygiène et sécurité :** Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM et sur le site **www.unikalo.com**
- Classement Européen :** Catégorie **A** / Sous-catégorie **g** (selon directive 2004/42/CE)
- Valeur limite UE de C.O.V. :** Pour sous-catégorie **g** : 30 g/l (2010)
- C.O.V. max. de ce produit :** **21g/l**

Date d'édition : 15/02/10	Date de modification : 02/02/07	SSC01
Annule et remplace les versions précédentes.		
Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73